VALENCIANA DE ACABADOS ,S.L.

BWQ-8000S
RESINA DE RELLENO
EFECTO CRISTAL

Resina epoxi **transparente** de **gran poder autonivelante** especialmente diseñada para obtener **grosores de hasta 8 cm.**

VALENCIANA DE ACABADOS, S.L.
WWW.VADEA.NET
961 273 697

abehon
recubrimientos industriales

VALENCIANA DE ACABADOS ,S.L.

Producto de dos componentes, a base de resinas epoxi SIN DISOLVENTE, que combinadas con su endurecedor, a base de poliamidas se utiliza como imprimación penetrante para suelos de hormigón o como acabado autonivelante.

Se caracteriza además por una excepcional adherencia a una amplia variedad de superficies.

Resina 100% sólidos transparente usada también para decoración de piezas de **madera** gracias a la transparencia, elasticidad, adherencia y nivelación.

Secado: 12 horas. Repintado a las 4 horas. Total 3 días.
Catalizador BSB-0096S al 50%.

Efecto conseguido al rellenar piezas incoloras

La excelente resistencia a la humedad ambiental garantiza una superficie brillante y transparente. El producto es compatible con las principales pastas colorantes del mercado. La resina epoxi transparente es un producto bicomponente a base de resinas epoxi y el correspondiente endurecedor amínico.

VALENCIANA DE ACABADOS ,S.L.

Las principales características de este producto son:

- Alta transparencia.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena resistencia química.
- Alta impregnación y refuerzo de tejidos técnicos.
- Larga trabajabilidad.
- Superficie brillante y autonivelante.

El producto puede colorearse con cualquier colorante epoxi (en pasta o en polvo) en un porcentaje de entre el 0,1 % y el 2,0 %). También se puede espesar con el uso de cargas como polvos y sílice pirogénica.

Efecto conseguido en aplicación como autonivelante suelos

Proceso:

Mezclar homogéneamente barniz y catalizador, verter inmediatamente con un espesor máximo de 2 cms, dejar nivelar, des airear durante mínimo 16-24 horas antes de volver a aplicar sucesivas capas para alcanzar mayores micrajes (no sobrepasar los 7- 8 cms para evitar posibles agrietamientos).

Si se quiere barnizar con laca brillo para mejorar la dureza superficial después de la última capa de resina esperar 16- 24 hrs y clamar con lija de mínimo 3000, aplicar una mano y media de **Barniz HS (DKQ4130T+DCA9136D 50%) o Barniz UHS (RKQ-4140T+RCP-9228D 50%)**